

VEDAG[®] asfaltový penetrační nátěr

Penetrační nátěr

Výrobek:

VEDAG[®] asfaltový penetrační nátěr je za studena aplikovatelný penetrační nátěr na bázi rozpouštědel. Výrobní proces i dohled jsou certifikovány podle EN ISO 9001.

Přednosti výrobku:

určený k natírání, válečkování či stříkání

Oblast použití:

VEDAG[®] asfaltový penetrační nátěr se používá na novostavbách a sanacích jako přílnavý nátěr určený pro střešní a stavební izolaci.

Zpracování:

Obsah nádoby je třeba před použitím dobře promíchat. Natírat, válečkovat či stříkat na čistý, suchý podklad; mokré plochy nechat dobře vyschnout. Použití nátěru se doporučuje v otevřených, dobře větraných neuzavřených prostorách. Důkladné větrání je nutné až do úplného vyschnutí nátěru. Nová vrstva nátěru smí následovat až po důkladném vyschnutí předchozí vrstvy. Barely je třeba po použití uzavřít.

Technická data:

| | | |
|--|---------------------|--|
| Balení | [l] | 10 / 30 / 200 |
| Spotřeba | [l/m ²] | cca. 0,2 až 0,5 (vždy dle vlastností podkladu) |
| Teplotní zpracovatelnost | [°C] | > 5 |
| Čas vyschnutí | | při 20 ° C přibližně 3 hodiny |
| Číselné hodnoty, pokud není zvlášť uvedeno, jsou nominální hodnoty, které odpovídají střední statistické hodnotě dle kontroly kvality. Technické změny jsou vyhrazeny. | | |
| VEDAG asfaltový penetrační nátěr R006 | | vydání: leden 2005 |

Způsob skladování:

v suchu, chladu, na požárně bezpečném místě

Bezpečnostní pokyny:

Před dopravou, manipulací a zpracováním výrobku je nutno si pečlivě přečíst tento návod na použití, případně aktuální dokumentaci k výrobku, tj. Technickou informaci a Bezpečnostní list. Ustanovení v nich uvedená je nutno důsledně dodržet.

R-10 snadno zápalný (chránit před otevřeným ohněm)
R-18 při použití může dojít k vytvoření výbušných směsí
S-2 chránit před dětmi
S25 nesmí se dostat do kontaktu s kůží.
S-51 používat pouze v dobře větraných prostorech

Vzhledem k obsahu těkavých látek na bázi syntetických rozpouštědel nutno důsledně dodržet návod na zpracování.

Zpracování odpadu:

Odpad je možno zpracovávat podle směrnice **Interseroh Nr. 25413**. Pro recyklaci je nutné obal zcela vyprázdnit.

Doba použitelnosti:

min. 2 roky



| Technický servis, centrální sklad, prodej | |
|---|--|
| VEDAG - ČR spol. s r.o. | VEDAG Slovensko, spol. s r.o. |
| Dopraváků 723, 184 00 Praha 8 Tel.: 284 683 957, 284 686 373, Fax: 284 685 607 Technici: 602 230 681, 232 219, 205 403 602 611 931, 603 865 123 e-mail: vedag@vedag.cz, technici@vedag.cz Na Sezníku 4, 774 00 Olomouc Tel./fax: 585 221 878, 724 057 083 internet: www.vedag.cz | Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava 2 Tel./fax: 02/ 43 19 13 80-1, Fax: 02/ 43 19 13 79 Technici: 0903/ 722 521, 0905/ 251 583 0903/770 534 e-mail: vedag@vedag.sk internet: www.vedag.sk |